







BUITEN



OP WATER-
BASIS

TROPITECH® "All in One"

HOUTVERZADIGER - GEKLEURDE BESCHERMING VOOR TERRASSEN EN GEVELBETIMMERING

Productbeschrijving	<ul style="list-style-type: none"> • Uitstekende duurzaamheid in tropisch klimaat. • Verbeterde uv-bescherming. • Speciaal voor intensief gebruik. • Sneldrogend.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Direct op voorbereid nieuw hout of op bestaand hout waarvan alle vorige afwerkingslagen werden verwijderd. • Niet filmvormende transparante bescherming. • De natuurlijke uitstraling van het hout blijft behouden. • Wordt niet zwart. • Versterkte uv-bescherming voor een lange levensduur. • Bevat een stof die de droge laag beschermt tegen schimmels. • Sneldrogend. Reukarm.
Toepassingen	<ul style="list-style-type: none"> • Alleen voor buitentoepassingen. • Horizontale en verticale oppervlakken. • Drukgeïmpregneerd hout, thermisch verduurzaamd hout, naaldhout en tropische houtsoorten (Red Cedar, Grenen...). • Terrassen, pontons, gevels en ander houtwerk buiten.
Technische kenmerken	<p>Glansgraad: Matte zijdeglans. Bindmiddel: Acrylharsen. Oplosmiddel: Water. Densiteit (bij + 20°C): 1,030 ± 0,05. Viscositeit (bij + 20°C): Vloeibaar. Vastestofgehalte: 20% ± 2. Vlampunt: Niet geklasseerd als ontvlambaar. Verpakkingen: 1 l, 5 l en 20 l. Kleuren:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> Movingui</div> <div style="text-align: center;"> Cedar</div> <div style="text-align: center;"> Redwood</div> <div style="text-align: center;"> Sedona</div> </div> <p>Droogtijd (gegevens bij + 20°C en 50% relatieve vochtigheid): stofdroog na ongeveer 4 uur, afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de relatieve vochtigheid en de kleur. Terras beloopbaar na: 48 tot 72 uur, afhankelijk van de weersomstandigheden. VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/f): 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 50 g/l.</p>
Vorbereiding van de ondergrond	<ul style="list-style-type: none"> • Het hout moet schoon zijn en vrij van stof, vetvlekken en oude afwerkingslagen. • Nieuw hout, vergrijsd hout, geverfd of gebeitst hout moet worden voorbehandeld met PREPDECK®*. Geen zure reinigingsmiddelen gebruiken om het houtoppervlak behandelklaar te maken.
Gereedschap	<p>Rol, verfspuit (1800 tot 2000 psi), vlakspaan met spons of schuimrubber.</p>
Professioneel advies	<p>Bij gebruik in extreme omstandigheden wordt aanbevolen om aan de eerste laag TROPITECH® "All in One" 20% OWATROL® E-B* toe te voegen, met het oog op een optimale hechting.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De gekozen kleur eerst op een kleine oppervlakte uittesten (uiteindelijke kleur pas na droging). • Alles wat niet moet worden behandeld afdekken, ook de planten. • Verwerken bij +10°C tot +30°C. Niet aanbrengen in de volle zon of op oppervlakken die zeer warm zijn. • Voor een optimale droging moet de relatieve vochtigheid ongeveer 50% bedragen. De geldende normen en technische voorschriften in acht nemen. Het vochtgehalte van het hout mag maximaal 18% bedragen. • Niet aanbrengen als de komende 24 uur regen wordt verwacht. • Altijd afwerken tot op het einde van een plank of tot aan een 'logische' onderbreking zoals een deur of een raam. • Op verticale oppervlakken werkt men het best van boven naar beneden. • Niet laten drogen tussen de lagen. • Bij verwerking met verfspuit, het product telkens nastrijken met een borstel.

Alle hierbij opgegeven indicaties hebben uitsluitend een indicatieve waarde. De fabrikant kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, gezien hij geen controle heeft over de manier waarop zijn producten worden gebruikt en aangebracht.

Verwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Na het afspolien van PREPDECK®* en terwijl het hout nog zeer nat is, een gelijkmatige laag TROPITECH® "All in One" aanbrengen. Het product moet zo goed mogelijk in het hout dringen. Als het oppervlak tijdens het aanbrengen van de eerste laag door de weersomstandigheden te snel droogt (vooral terrassen en andere horizontale oppervlakken), het hout opnieuw natmaken. • De eerste laag TROPITECH® "All in One" goed laten drogen gedurende 1 tot 2 uur. • Zodra de eerste laag droog is, nog twee lagen TROPITECH® "All in One" aanbrengen. 'Nat in nat' aanbrengen. <p>Opmerking: een lage luchtvochtigheid, wind en zon kunnen ervoor zorgen dat het hout tijdens de behandeling sneller droogt. Het is belangrijk om water (bijvoorbeeld een tuinslang) bij de hand te hebben om het hout nat te houden terwijl de eerste laag TROPITECH® "All in One" wordt aangebracht. De pas behandelde oppervlakken kunnen glad zijn. Neem voorzorgsmaatregelen.</p>
Rendement	8 tot 10 m ² per liter en per laag (nieuw hout). Het praktische rendement hangt af van het type, de staat van het oppervlak, de absorptie van de ondergrond en van het materiaal waarmee het product wordt aangebracht. Twee lagen zijn aanbevolen.
Onderhoud	De behandelde oppervlakken elk jaar controleren. <ul style="list-style-type: none"> • Bij plaatselijke slijtage, een oplossing van javel/water (1 deel op 3) aanbrengen, met een borstel schuren en 15 minuten laten inwerken. Met zoet water naspoelen en een laag TROPITECH® "All in One" aanbrengen. • Bij slijtage over het volledige oppervlak, het systeem PREPDECK®* + TROPITECH® "All in One" opnieuw toepassen.
Reiniging gereedschap	Warm water + reinigingsmiddel.
Houdbaarheid	Minstens 1 jaar in de ongeopende originele verpakking.
Veiligheid	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.pro en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.

* Zelfde fabrikant



© Sophie Lloyd

Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

TROPITECH® "All in One" is een merk van



OWACHEM B.V.

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl

Alle hierbij opgegeven inlichtingen hebben uitsluitend een indicatieve waarde. De fabrikant kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, gezien hij geen controle heeft over de manier waarop zijn producten worden gebruikt en aangebracht.

062015 - rcs Tours 331 998.484 - Tel. 02.47.66.90.67

