



BINNEN



OP WATER-BASIS

# VEGAFLOOR®

## HOOGWAARDIGE EENCOMPONENTPARKETVERNIS

### Productbeschrijving

- Polyurethaan-acrylcoating.
- Gemakkelijk aan te brengen.
- Uitstekende mechanische en chemische weerstand, ook tegen ammoniakhoudende producten.
- Kleurloos - reukloos.
- Vergeelt niet in de loop van de tijd en is lichtvast.
- Niet glad.
- Bestaat in mat, zijdeglans en hoogglans.

### Eigenschappen

- Verfraait en beschermt trappen, parketvloeren en houten vloeren binnenshuis, zowel oud als nieuw. Geeft het hout een warme uitstraling.
- Ideaal voor: - normaal gebruik: slaapkamers, zitkamers...  
- intensief gebruik: gangen, trappen, eetkamers...

### Toepassingen

Geschikt voor alle houtsoorten die gewoonlijk voor dit soort toepassingen worden gebruikt.

### Technische kenmerken

**Bindmiddel:** Polyurethaan-acryl.  
**Kleur:** Kleurloos.  
**Glansgraad:** Mat, zijdeglans of hoogglans.  
**Vlampunt:** > 100°C.  
**pH:** 8,0 ± 0,5.  
**Densiteit (bij 20°C):** 1,04 ± 0,05.  
**Viscositeit (DIN-cup nr.4 bij 20°C):** 25" ± 7 (afhankelijk van de matheid).  
**Chemische weerstand (gebruikelijke huishoudproducten):** Zeer goed, ook tegen ammoniakhoudende producten.  
**AFNOR-classificatie - NFT36005:** Familie I, klasse 6a/7b2  
**Verpakkingen:** 1 l - 5 l.  
**VOS:** EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/g): 140 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 50 g/l VOS.

### Vorbereiding van de ondergrond

Grove korrels			Medium korrels			Fijnere korrels			
24	30	36	40	50	60	80	100	120	150

- Om te voorkomen dat door het schuren te diepe krassen ontstaan, de parketschuurmachine eerst uittesten met een schuurschijf nr. 40 of 50.
  - Afhankelijk van het resultaat verder schuren met een steeds fijnere korrel tot nr. 80 of 100. Bij een niet-vlakke of vervuilde vloer beginnen met een grovere korrel (< 40).
  - Voor de randen een randschuurmachine gebruiken, voor de hoeken een schraper of een houtbeitel.
  - Indien nodig spleten < 2 mm opvullen met LIANFLOOR®\* en vervolgens verder schuren met korrel nr. 80 of 100, afhankelijk van de laatst gebruikte korrel.
  - Tot slot gladschuren met een korrel oplopend tot nr. 120 of 150, afhankelijk van de houtsoort en de dikte van de slijtlaag.
- Nuttige tips van Durieu:**
- De voorgeschreven volgorde van korreldiktes in acht nemen. Er wordt aanbevolen om geen korrels over te slaan.
  - De uitgeoefende druk en de schuursnelheid aanpassen aan de gebruikte korrel, de houtsoort (zacht of minder zacht hout) en de dikte van de slijtlaag. Een degelijke voorbereiding van de ondergrond is essentieel voor een mooi eindresultaat.
  - Tussen elke schuurbeurt zeer grondig stofzuigen en hierbij de plinten, radiators, leidingen, dorpels van terrasramen... zeker niet vergeten.
  - Met olie of was behandelde houten vloeren: bij voorkeur eerst proberen om 'droog' te strippen met CDKP® 90\*, ontvetten en vervolgens schuren (contacteer ons).
  - In alle gevallen moet aan de normen en technische voorschriften worden voldaan.

### Gereedschap

- Microvezelrol of spalter (brede, platte kwast om parketverniss aan te brengen).  
Dezelfde rol kan worden gebruikt om de kleurloze of gekleurde grondlaag PRIMAFLOOR®\* aan te brengen.

<b>Verwerkingsadvies</b>	Niet aanbrengen als de lucht- en de houttemperatuur minder dan 10°C of meer dan 25°C bedragen. In alle gevallen de werkzaamheden uitvoeren in overeenstemming met de normen en technische voorschriften.
<b>Verdunning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet verdunnen.</li> <li>• Gebruiksklaar.</li> </ul>
<b>Verwerking</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het product goed schudden. Een eerste gelijkmatige, royale laag VEGAFLOOR® aanbrengen. Drie gekruiste lagen uitvoeren en van het licht weg werken. Beginnen bij het gedeelte tegenover de deur en naar de deur toe werken.</li> <li>• Beginnen met de randen en het volledige oppervlak verder behandelen in delen van 2 m bij 2 m .</li> <li>• Tijdens het aanbrengen de ramen niet openen om te voorkomen dat het product te snel droogt.</li> <li>• Afhankelijk van de omgevingscondities 3 tot 4 uur laten drogen.</li> <li>• Vervolgens licht schuren (korrel 150 tot 180) en nadien zorgvuldig ontstoffen.</li> <li>• Een tweede laag VEGAFLOOR® aanbrengen. Niet langer dan 12 uur wachten om de tweede laag aan te brengen.</li> </ul>
<b>Tips na gebruik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minstens 48 uur wachten om de meubels terug te plaatsen en de meubelpoten beschermen met meubelbeschermers.</li> <li>• Na het aanbrengen van de parketvernis minstens twee weken wachten om het behandelde oppervlak te bedekken met tapijten of afdekfolie.</li> </ul>
<b>Rendement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ongeveer 6 tot 7 m<sup>2</sup> per laag per liter.</li> <li>• Het rendement hangt af van de staat van het oppervlak, van de mate waarin het product in de ondergrond dringt en van het materiaal waarmee het wordt aangebracht.</li> </ul>
<b>Droogtijd en overschilderbaarheid</b> (gegevens bij + 20°C en 50 % relatieve vochtigheid)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stofvrij: 1 uur.</li> <li>• Normaal gebruik: 24 uur.</li> <li>• Intensief gebruik: 2 weken.</li> <li>• Handdroog: 2 tot 3 uur.</li> <li>• Schuurbaar: 4 uur.</li> <li>• Overschilderbaar: 4 tot 12 uur.</li> <li>• Volledig doorgehard: 2 weken.</li> </ul>
<b>Reiniging en onderhoud</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regelmatig het geverniste oppervlak stofvrij maken met een veegborstel of een stofzuiger.</li> <li>• Indien nodig resten van boenwas, vette bestanddelen en andere vlekken verwijderen met SPACENETT®*.</li> </ul> <p>De parketvloer vervolgens behandelen met POLISHFLOOR®* om de glans te herstellen en de vernislaag te beschermen (alleen voor hoogglans- of zijdeglansafwerking).</p> <p>Let op: de laatste twee producten niet gebruiken tijdens de eerste drie weken na het aanbrengen van VEGAFLOOR®. De vernislaag moet eerst volledig droog zijn.</p>
<b>Reiniging gereedschap</b>	Het gereedschap meteen na gebruik reinigen met water.
<b>Houdbaarheid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minstens 1 jaar in de ongeopende originele verpakking.</li> <li>• Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.</li> </ul>
<b>Veiligheid</b>	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website <a href="http://www.owatrol.pro">www.owatrol.pro</a> en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.

\* Zelfde fabrikant



© Phillip Baumgartner

Al onze producten en oplossingen vindt u op:

**[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)**

**DURIEU COATINGS N.V./S.A.**

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

VEGAFLOOR® is een merk van



**OWACHEM B.V.**

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : [info@owachem.nl](mailto:info@owachem.nl) / [www.owachem.nl](http://www.owachem.nl)