



POLYTROL®

KLEURHERSTELLER



PRODUCT BESCHRIJVING

POLYTROL®, dat geen siliconen bevat, is een diep doordringende olie, die de oorspronkelijke uitstraling en afwerking van gelcoat, kunststof, metaal en andere oppervlakken herstelt. POLYTROL® droogt tot een taaie, langdurige, flexibele afwerking en dringt diep door. Hierdoor worden de pigmenten opnieuw bevochtigd en wordt de kleur en glans hersteld, die verloren zijn gegaan door blootstelling aan zonlicht, regen en vervuiling. Op blanke metalen herstelt POLYTROL® de glans en beschermt tegen corrosie.

TOEPASSINGEN:

- Werkt op glasvezel (GVK), kunststof, verf, tegels...
- Metalen - chroom, messing, brons, rvs, aluminium...
- Autobumpers, boten, tuinmeubelen, caravans, campers luiken...
- Horizontale of verticale oppervlakken.

EIGENSCHAPPEN:

- Herstelt de kleur en het uiterlijk van doffe en vervaagde oppervlakken.
- Herleeft en verbetert de kleur van vervaagd marmer, grafstenen, leien, tegels, incl. terracotta tegels.
- Verjongt vlakke en kalkachtige verflagen, dof geworden door verwerking.
- Elimineert de noodzaak voor was en polijstmiddel dat op het oppervlak blijft zitten en snel uitdroogt.
- Herstelt en beschermt de glans van gepolijste metalen.
- Gemakkelijk aan te brengen - Gemakkelijk te onderhouden.
- Beschermt tegen corrosie.

FINISH Zijdeglans	VERPAKKINGEN 250ml Aerosol(**) 0.5L, 1L, 20L(**), 200L(**) (**) Alleen op bestelling	USAGE Interieur Exterieur
-----------------------------	--	--

TECHNICAL DATA

Producttype	Alkyd.
Solventtype	White spirit.
Soortelijk gewicht	Bij 20°C (68°F): 0.855 +/-0.05.
Viscositeit	Vloeistof.
Vaste stof	33% +/-2 %.
Glansgraad bij 60° C	>70% (De glansgraad kan verschillen, afhankelijk van de ondergrond).
Vlampunt	>60°C (143°F) – M.u.v. de Aerosol.
Houdbaarheid	Minimaal 2 jaar in originele, ongeopende verpakking.
VOC	EU limiet voor dit product (cat i): 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 489g/l.
Te gebruiken gereedschap	Kwast, doek, schuurspons, staalwol (000 or 0000 grade)
Verdunning	Klaar voor gebruik. Niet verdunnen.
Rendement	15m ² (193ft ²) per liter/per applicatie. Rendement kan variëren door manier van verwerken en soort, samenstelling, leeftijd en poreusheid van het oppervlak, waarop het wordt aangebracht.
Droogtijd	24 uur, afhankelijk van temperatuur en (lucht)vochtigheid.
Clean-up	White Spirit. Spuitsbus: Maak na gebruik het ventiel schoon (keer de bus om en druk op het mondstuk, totdat deze helder wordt - ongeveer 5 seconden). Steek geen voorwerpen in het blikventiel. POLYTROL® is niet geclassificeerd als ontvlambaar, maar in POLYTROL® gedrenkte vossen enz. kunnen spontaan ontbranden als ze op de verkeerde manier worden weggegooid. Vossen enz. moeten in water gedrenkt zijn; in een afgesloten, met water gevulde metalen container geplaatst of plat gelegd en aan de lucht gedroogd, voordat u het weggooit met het huishoudelijk afval. Lege of gedeeltelijk gebruikte spuitbussen moeten worden afgevoerd naar een erkende afvalinzamelplaats.

VERWERKINGSADVIES

Bedek en bescherm alles wat u niet wilt behandelen.
Aanbrengen tussen 5°C en 35°C.
Niet aanbrengen in direct zonlicht of op hete oppervlakken.
Zorg ervoor dat overtollig POLYTROL® niet opdroogt en een film op het oppervlak vormt.

VOORBEREIDINGEN**ALGEMENE AANWIJZINGEN:**

Oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van vuil, vet, roet en schimmel zijn.

Alle was, poetsmiddelen, siliconen enz. moeten volledig en grondig worden verwijderd.

Behandel meeldauw met een 50/50 bleekmiddel/wateroplossing. Schrob de oplossing op het oppervlak en laat 10-15 minuten inwerken. Spoel grondig af.

KUNSTSTOF, GELCOAT, TEGELS, GESCHILDERDE OPPERVAKKEN, ENZ.:

Reinig het oppervlak met Owatrol Multifunctionele reiniger voor de Professional(*) of NET-TROL®*.

Grondig afspoelen en minimaal 24 uur laten drogen, afhankelijk van de ondergrond.

STEEN, BAKSTEEN, ENZ.:

Reinig het oppervlak met Owatrol Multifunctionele reiniger voor de Professional(*) of NET-TROL®*.

Grondig afspoelen en minimaal 24 uur laten drogen, afhankelijk van de ondergrond.

METAAL:

Owatrol Multifunctionele reiniger voor de Professional(*) en grondig naspoelen. Minimaal 24 uur laten drogen.

VERWERKING**ALGEMENE INSTRUCTIES:**

Werk altijd in gebieden die binnen 10-20 minuten kunnen worden voltooid.

Als het oppervlak POLYTROL® ongelijkmatig absorbeert, d.w.z. matte en glanzende plekken, verplaats dan overtollige olie van glanzende plekken naar matte plekken.

Veeg overtollig POLYTROL® af met een schone, pluisvrije doek voordat het kleverig wordt.

Voor een glanzender resultaat kunt u het oppervlak oppoetsen met een pluisvrije polijstdoek.

KUNSTSTOF, GELCOAT, TEGELS, GESCHILDERDE OPPERVAKKEN, ENZ.:

POLYTROL® royaal en gelijkmatig aanbrengen met een kwast of doek.

Laat 10-20 minuten inwerken.

Veeg overtollig POLYTROL® af met een schone, pluisvrije doek.

Laten drogen.

VERWERKING (VERVOLG)**Steen, baksteen, enz.:**

Polytrol® royaal en gelijkmatig aanbrengen met een kwast of doek.

Laat 10-20 minuten inwerken.

Overtollige Polytrol® uitborstelen of afnemen met een schone, pluisvrije doek.

Laten drogen.

Metaal:

Schuurpad of staalwol in Polytrol® weken en wrijvend op het oppervlak aanbrengen.

Laat 10-20 minuten inwerken.

Veeg het oppervlak af met een doek om alle resten te verwijderen.

Poets het oppervlak met een zachte, pluisvrije doek.

Laten drogen.

Let op: Polytrol® is geen oppervlaktecoating. Het moet in het oppervlak zitten en niet op het oppervlak blijven liggen.

Overtollige Polytrol® dat opdroogt op het oppervlak kan worden verwijderd met Dilunett®*.

Onderhoud

Onderhoud is nodig wanneer met Polytrol® behandelde oppervlakken tekenen van vervaging vertonen. Oppervlakken voorbereiden en opnieuw behandelen zoals hierboven aangegeven.

Beperkingen

Gebruik polytrol® niet op witte oppervlakken.

Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (sds) dat beschikbaar is op www.owatrol.nl en www.owatrol.com en de tekst op het etiket.

Buiten het bereik van kinderen houden.

*Zelfde fabrikant.*Raadpleeg de TDS.

Dit technisch gegevensblad vervangt elk vorig technisch gegevensblad voor hetzelfde product. Het doel is om de gebruiker te informeren over het product. De informatie in dit technische gegevensblad is gebaseerd op de huidige kennis. De informatie kan echter geen specificatie vervangen die past bij de aard en omstandigheden van de te behandelen ondergrond. Vanwege voortdurende technische vooruitgang is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vast te stellen dat dit document niet is vervangen door een recentere versie. De informatie in dit document is alleen bedoeld als richtlijn en de fabrikant/importeur kan geen garantie en/of verantwoordelijkheid voor de resultaten aanvaarden, aangezien hij geen controle heeft over de omstandigheden, waaronder zijn producten worden toegepast.

Publicatiedatum: 12/04/2024

Owachem B.V. - Waalwijk

Tel. 0416-347958

www.owachem.nl – info@owachem.nl

www.owatrol.nl – info@owatrol.nl

Owatrol® is merk van



Al onze producten zijn ook te vinden op

www.owatrol.com

Onze technische afdeling staat tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden: info@owachem.nl